

## 製品試験結果報告書 〈機械的性質と保持力試験〉




## フローリングスクリュー

## データの処理


- 各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)
- 本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

- 力の単位 1kN  $\rightarrow$  1000N  
1kN  $\rightarrow$  101.97kgf  
1N $\cdot$ m  $\rightarrow$  10.2kgf $\cdot$ cm
- 圧力の単位 1N/mm<sup>2</sup>  $\rightarrow$  10.2kgf/cm<sup>2</sup>

## 6 - ① ねじの強度(n=5)

項目	品種	フローリングスクリュー
	材質	SWCH18A
	呼び径	3.8
	ねじ径	φ3.8
ねじり強さ 	N $\cdot$ m	5.52
引張り強さ 	kN	7.83
せん断強さ 	kN	5.50

## 6 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目	鋼板厚	品種	フローリングスクリュー
		材質	SWCH18A
		呼び径	3.8
		ねじ径	φ3.8
引抜き保持力 	1.2t	kN	2.40