

## 製品試験結果報告書 〈機械的性質と保持力試験〉



## ミニジャック

## データの処理

- 各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)
- 本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

- 力の単位 1kN → 1000N  
1kN → 101.97kgf  
1N・m → 10.2kgf・cm
- 圧力の単位 1N/mm<sup>2</sup> → 10.2kgf/cm<sup>2</sup>

## 5 - ① ねじの強度(n=5)

項目	品種	ミニジャック		
		材質	SWCH18A	SUS410
		呼び径	4.0	4.0
		ねじ径	φ4.0	φ4.0
ねじり強さ 	N・m	6.32	6.43	
引張り強さ 	kN	5.45	7.30	
※せん断強さ	測定不可	—	—	

※せん断強さ試験は、ねじ長さが短いため、測定不可となります。

## 5 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目	鋼板厚	品種	ミニジャック	
		材質	SWCH18A	SUS410
		呼び径	4.0	4.0
		ねじ径	φ4.0	φ4.0
引抜き保持力 	0.4t	kN	0.55	0.51
	0.6t	kN	0.64	0.66
	0.8t	kN	1.27	1.25
	1.0t	kN	1.49	1.39
	1.2t	kN	2.08	2.06
	1.6t	kN	3.01	2.89